Chaussure résistant à la coupure (CR)

Objectif

Ce test permet de vérifier la résistance à la coupure des Matériaux de la chaussure entière.

Principe

Deux éprouvettes de chacune des trois pointures sont soumises aux essais de coupure selon EN 388. Les tests de coupure consistent à mesurer le nombre d'aller-retours que doit faire une lame circulaire pour couper dans toute son épaisseur les échantillons.
Le résultat s'exprime en indice de tranchage et ne doit pas être inférieur à 2,5 (ou avoir une lame émoussée).

Type : Test physico-mécanique
Normes : EN 388:2018 / EN ISO 20344 § 5.23 / EN ISO 20345 §6.2.8.3
Produit : Chaussure
Critères : EPI / Risque mécanique
Composant : Chaussure entière

Dernière modification le 13/05/2025