
Propriétés de traction

Objectif

Cet essai permet d’évaluer la résistance et l’allongement à la rupture de la tige.



Principe

L’essai consiste à soumettre une éprouvette en forme d’haltère à la traction jusqu’à la rupture. Le test est réalisé sur un dynamomètre à la vitesse de 100 mm/min. Les résultats correspondent à la résistance à la rupture exprimée en N/mm² et à l’allongement à la rupture exprimée en pourcentage (%).

Type : Test physico-mécanique
Normes : EN ISO 20344 §6.3 / EN ISO 20345 §5.4.4
Produit : Chaussure
Critères : EPI / Risque mécanique
Composant : Tige

Dernière modification le 21/05/2025