



Propriétés de traction

Objectif

Cet essai permet d'évaluer la résistance et l'allongement à la rupture de la tige.

Principe

L'essai consiste à soumettre une éprouvette en forme d'haltère à la traction jusqu'à la rupture. Le test est réalisé sur un dynamomètre à la vitesse de 100 mm/min. Les résultats correspondent à la résistance à la rupture exprimée en N/mm² et à l'allongement à la rupture exprimée en pourcentage (%).


Type : [Test physico-mécanique](#)

Normes : [EN ISO 20344 §6.3](#) / [EN ISO 20345 §5.4.4](#)

Produit : [Chaussure](#)

Critères : [EPI](#) / [Risque mécanique](#)

Composant : [Tige](#)



Dernière modification le 21/05/2025