



Comportement des inserts

Objectif

L'insert métallique ne doit pas présenter plus de 3 points de corrosion, aucun d'entre eux ne devant mesurer plus de 2 mm.

Principe

L'insert est mis en contact avec une solution de chlorure de sodium selon la norme EN ISO 22568-1 §5.5 pendant sept jours.

On note ensuite le nombre de zones de corrosion et la plus grande longueur de chaque zone.

Type : [Test physico-mécanique](#)

Normes : [EN ISO 20344 §5.11.2](#) / [EN ISO 20345 §6.2.1.4.2](#)

Produit : [Chaussure](#)

Critères : [EPI](#) / [Risque mécanique](#)

Composant : [Insert](#)

Dernière modification le 28/05/2025