
Résistance à la perforation

Objectif

Lors de l’utilisation, les gants peuvent être soumis à des contraintes de perforation. Le but de cet essai est de vérifier le niveau de performance du gant vis-à-vis de ce critère.



Principe

L’essai consiste à mesurer la force nécessaire pour perforer l’ensemble des couches de matériaux présents en paume. Le résultat correspond à la force de perforation en N et au niveau de performance.

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN 388 §6.5
Produit : Gant
Critères : EPI / Risque mécanique

Dernière modification le 20/05/2025