

## Résistance à la coupure (TDM)

## **Objectif**

Lors de l'utilisation, les gants peuvent être soumis à des contraintes de coupure. Le but de cet essai est de vérifier le niveau de performance du gant vis-à-vis de ce critère.

## **Principe**

L'essai consiste à effectuer une coupure normalisée sur une lame longiligne. Le résultat représente la force nécessaire pour obtenir une coupure après une distance de coupe de 20 mm. Le résultat correspond à l'indice de coupure et au niveau de performance.

Type: <u>Test physico-mécanique</u>

Norme : EN 388 §6.3

Produit : Gant

Critères : EPI / Risque mécanique



Dernière modification le 20/05/2025