

Résistance à l'arrachement aux points de coutures)

Objectif

Cet essai permet de déterminer la résistance à l'arrachement au point de couture du cuir. Cette méthode est utilisable sur tous les cuirs, mais est particulièrement bien adaptée aux cuirs de plus de 1,2 mm d'épaisseur.

Principe

L'essai consiste à utiliser un mandrin de forme et de dimensions définis. Celui-ci est enfoncé à travers une fente dans une éprouvette de cuir et la force nécessaire pour déchirer le cuir est enregistrée.

Type : [Test physico-mécanique](#)

Norme : [EN ISO 23910](#)

Produit : [Cuir](#)

Critère : [Résistance mécanique](#)

Dernière modification le 24/04/2025