



Température de rétrécissement

Objectif

Cet essai permet de déterminer la température de rétrécissement du cuir jusqu'à 100 °C, il est applicable à tous les cuirs.

Principe

Cet essai consiste à immerger dans l'eau un échantillon de cuir. L'ensemble est chauffée dans de l'eau à une vitesse de montée en température à $2\text{ °C/min} \pm 0,2\text{ °C/min}$. Lorsque un rétrécissement de 0,3 % est observé on note la température et celle ci est enregistrer comme étant la température de rétrécissement.

Type : [Test physico-mécanique](#)

Norme : [EN ISO 3380](#)

Produit : [Cuir](#)

Critère : [Résistance mécanique](#)

Dernière modification le 24/04/2025