Déformation rémanente

Objectif

Le prêtant d’un cuir est caractérisé par sa possibilité d’allongement. Cet essai permet de mesurer la déformation d’une éprouvette de cuir qui a subi une traction puis une cessation de tension et un temps de repos.

Principe

L'essai consiste à exercer sur une éprouvette une traction à vitesse constante jusqu'à ce qu'une force donnée soit atteinte, puis, après relâchement et cessation de la tension, à mesurer l'allongement de l'éprouvette.

Type : Test physico-mécanique
Norme : NF G 52 003
Produit : Cuir
Critère : Résistance mécanique

Dernière modification le 24/04/2025