Solidité des coloris aux frottements (à sec et humide)

Objectif

Cet essai permet de déterminer la quantité de couleur transférée de la surface d'un cuir coloré à d'autres surfaces, par frottement.Deux essais de frottement sont réalisés: l'un avec une étoffe de frottement en coton blanc normalisé à sec et l'autre avec une étoffe de frottement en coton blanc normalisé en humide.

Cette méthode s'applique à tous les types de cuir coloré.

Principe

L'essai consiste soumettre à un frottement des éprouvettes de cuir. Celles-ci sont frottées avec une étoffe de frottement à sec ou humide, fixée à une cheville cylindrique à laquelle on réalise un mouvement de va-et-vient, dans des conditions contrôlées. La couleur transférée à l'étoffe blanche est évaluée à l'aide de l'échelle de gris pour l'évaluation des dégorgements.

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 20433
Produits : Cuir / Maroquinerie
Critère : Solidité des coloris

Dernière modification le 24/04/2025

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France - ctclyon@ctcgroupe.com - +33 (0)4 72 76 10 10