



Solidité des teintures à la sueur

Objectif

Cet essai permet d'évaluer le dégorgement (transfert de coloris) d'un cuir par contact sur des diverses natures de tissu en présence de sueur alcaline.

Principe

Le cuir et un tissu multifibres standard sont immergés dans une solution de sueur alcaline artificielle, puis sont plaqués l'un contre l'autre sous pression à 37°C pendant 3 heures. À l'issue de ceci, les dégradations et dégorgement sont évalués grâce aux échelles des gris.

Type : [Test physico-mécanique](#)

Norme : [EN ISO 11641](#)

Produits : [Cuir](#) / [Maroquinerie](#)

Critère : [Solidité des coloris](#)



Dernière modification le 15/04/2025