Solidité des coloris à l'eau

Objectif

Cet essai permet d’évaluer le dégorgement (transfert de coloris) d’un cuir par contact sur diverses natures de tissu en présence d’eau.



Principe

Le cuir et un tissu multifibres standard sont immergés dans de l’eau déminéralisée puis sont plaqués l’un contre l’autre sous pression à 37°C pendant 3 heures. À l’issue de ceci, les dégradations et dégorgement sont évalués grâces aux échelles des gris.

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 11642
Produit : Cuir
Critère : Solidité des coloris

Dernière modification le 16/04/2025